SABBIE SATAF

VIA DELLA SCAGLIONA, 295 - 27100 PAVIA
Tel.0382.575750-577600 Fax 0382.572510
www.sabbiesataf.it Email:ssataf@iol.it

CE 0425 13

SABBIE SATAF srl Via della Scagliona, 295 - Pavia

UNI EN 12620:2013 Aggregati per CLS

certificato n° 0425 CPD 2506

ANALISI/PROVA	METODO DI PROVA	PRODOTTI									
		113	**114**	**115**	**103**	**116/S**	**117/F**	**117/R**	**106**	**107**	**108**
Designazione Granulometrica	EN 12620, Prospetto 2	Fine 0 - 1	Fine 0 - 1	Fine 0 - 1	Fine 0 - 1	Fine 0 - 2	Fine 0 - 2	Grosso 2 - 4	Grosso 2 - 4	Grosso 2 - 6	Grosso 2 - 6
Categoria	EN 12620, Prospetto 2	Gf 85	Gf 85	Gf 85	Gf 85	Gf 85	Gf 85	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20	Gc85/20
Categoria di tolleranza	EN 12620, Prospetto 3 o 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice di Appiattimento Indice di Forma	EN 933-3 EN 933-4	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}
Massa Volumica Granuli	EN 1097-6	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Assorbimento di Acqua	EN 1097-6	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$
Contenuto in Polveri	EN 933-1	f_3	f_3	f_3	f_3	f_3	f_3	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$	$f_{1,5}$
Equivalente in Sabbia	EN 933-8	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}
Valore di Blu	EN 933-9	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}
Contenuto di conchiglie	EN 933-7	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente
Resistenza alla Frammentazione dell' Aggregato Grosso	EN 1097-2 Punto 5	LA_{NPD}	LA_{NPD}	LA_{NPD}	LA_{NPD}	LA_{NPD}	LA_{NPD}	LA_{25}	LA_{25}	LA_{25}	LA_{25}
Resistenza alla Usura dell'Aggregato Grosso	EN 1097-1	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD
Resistenza alla Levigabilità	EN 1097-8	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}	PSV_{NPD}
Resistenza all'Abrasione Superficiale	EN 1097-8 Appendice A	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}	AAV_{NPD}
Resistenza all'Abrasione da Pneumatici Chiodati	EN 1097-9	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD	A_N NPD
Composizione Aggregato Grosso Riciclato	EN 933-11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloruri	EN 1744-1 Punto 7	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04
Solfati Solubili in Acido	EN 1744-1 Punto 12	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$
Zolfo Totale	EN 1744-1 Punto 11	S_1	S_1	S_1	S_1	S_1	S_1	S_1	S_1	S_1	S_1
Costituenti che Alterano la Velocità di Presa	EN 1744-1 Punto 15.1	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente
Influenza dell'Aggregato Riciclato sul Tempo di Inizio Presa del Cemento	EN 1744-6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Contenuto di Carbonato negli Aggregati Fini	EN 196-2 Punto 5 EN 1744-1 Punto 12.3	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Stabilità di Volume - Ritiro per Essiccamento	EN 1367-4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD