SABBIE SATAF
VIA DELLA SCAGLIONA, 295 - 27100 PAVIA
Tel. 0382/575750–577600 Fax 0382/572510
Internet www.sabbiesataf.it E.mail: ssataf@iol.it

CE 0425 14

SABBIE SATAF srl Via della Scagliona, 295 - Pavia

UNI EN 13242:2013 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

certificato n° 0425 CPD 6370

analisi/prova	metodo di prova		Aggregati prodotti								
			114 0/1 mm	**115 0/1 mm**	**103 0/1 mm**	**116S 0/2 mm**	**117F 0/2 mm**	**117R 1/4 mm**	**106 2/4 mm**	**107 2/4 mm**	**108 4/6 mm**
Designazione Granulometrica	*EN 12620, Prospetto 2*		Fine 0/1	Fine 0/1	Fine 0/1	Fine 0/2	Fine 0/2	Grosso 2/4	Grosso 2/4	Grosso 2/6	Grosso 4/6
Categoria	*EN 12620, Prospetto 2*		Gf 85	Gf 85	Gf 85	Gf 85	Gf 85	Gc85/15	Gc85/15	Gc85/15	Gc85/15
Categoria di tolleranza	*EN 12620, Prospetto 3 o 4*		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice di Appiattimento Indice di Forma	*EN 933-3* *EN 933-4*		FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{NPD}	FI_{NPD} SI_{20}	FI_{NPD} SI_{20}	FI_{NPD} SI_{20}	FI_{NPD} SI_{20}
Massa Volumica Granuli	*EN 1097-6*		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Assorbimento di Acqua	*EN 1097-6*		$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$
Contenuto in Polveri	*EN 933-1*		f_3	f_3	f_3	f_3	f_3	f_2	f_2	f_2	f_2
Equivalente in Sabbia	*EN 933-8*		SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}	SE_{NPD}
Valore di Blu	*EN 933-9*		MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}	MB_{NPD}
Contenuto di conchiglie	*EN 933-7*		Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente	Assente
Resistenza alla Frammentazione dell' Aggregato Grosso	*EN 1097-2 Punto 5*		LA_{NPD}	LA_{NPD}	LA_{NPD}	LA_{NPD}	LA_{NPD}	LA_{30}	LA_{30}	LA_{30}	LA_{30}
Resistenza alla Usura dell'Aggregato Grosso	*EN 1097-1*		M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} NPD	M_{DE} 15	M_{DE} 15	M_{DE} 15	M_{DE} 15
Composizione Aggregato Grosso Riciclato	*EN 933-11*		---	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloruri	*EN 1744-1 Punto 7*		< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Solfati Solubili in Acido	*EN 1744-1 Punto 12*		$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$	$AS_{0,8}$